

HaTelit[®] installationsvejledning

1. Transport og opbevaring

HaTelit[®] leveres i ruller og er indpakket i PP-folie. Rullerne skal opbevares et rent, plant og tørt sted, og ikke stables mere end max. 3 ruller i højden. Rullerne skal ligge parallelt, og ikke på kryds af hinanden, for at undgå beskadigelser.

2. Forberedelse af overflade

HaTelit[®] skal altid installeres mellem to bitumenholdige lag. En ikke bitumenholdig overflade skal derfor først dækkes og reguleres med et bitumenholdigt lag. Revner og huller op til 3 mm behøver ikke at blive udbedret, men revner og huller større end 3 mm lukkes med bitumen efter oprensning.

Den forberedte overflade sprøjtes med 0,4 kg/m² bitumen. Ved anvendelse af emulsion korrigeres mængden. Ved brug af 50% emulsion sprøjtes ud således 0,8 kg/m² og så fremdeles. Ved meget ru eller hullede overflader forøges bitumenmængden til typisk 0,5-0,6 kg/m². Ved brug af emulsion bør udrulning af Hatelit først ske når emulsionen har skiftet farve fra brun til sort.

3. Installation af HaTelit[®]

HaTelit[®] udlægges på det forberedte areal enten manuelt ved mindre ruller eller maskinelt ved større ruller. Et stålrør stikkes gennem rullen og der trækkes i kæder, der er fastgjort i hver ende af røret. Ved maskinel udrulning kan der være behov for at fastgøre kanten evt. med søm og 30 mm spændeskiver. Sømmene sættes ca. 20 cm fra kanten og pr. 50 cm. Herefter udrulles i længderetningen.

I længderetningen skal overlap være 25 cm og overlap mellem baner skal være 15 cm. Overlap sprøjtes med ca. 0,15 kg/m² bitumen emulsion. Kurveforløb udlægges så den følger forløbet ved at fastgøre nettet til underlaget med søm og 30 mm spændeskiver. Er dette ikke muligt må mindre stykker tilpasses og udlægges med overlap. Ved kanter, riste eller andet tilskræres HaTelit[®] C med en kniv. Ligeledes kan rullers bredder og længder tilpasses.

Lastvogne og udlægningsudstyr kan køre direkte på asfaltarmeringen uden denne klæber til hjulene og uden at der dannes bølger i armeringen. Lastbiler må dog ikke passere over en frisk lagt klæbrig flade af emulsion eller lignende før indkørsel på de arealer, hvor der er udlagt HaTelit[®] C. Normal trafik på asfaltarmeringen før udlægning af slidlag bør undgås.

4. Udlægning af slidlag

Udlægning af slidlag foretages tilsvarende som ved uarmerede befæstelser. Dog skal der udlægges mindst 40 mm slidlag over asfaltarmeringen.

Folder og vridninger i asfaltarmeringen må ikke forekomme og arbejdskøretøjer bør undgå kraftige opbremsninger, manøvre m.v.

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.